

## 直接无捻粗纱



### 产品牌号

## ECT468G-300

- ◆ 玻璃类型
- ◆ 浸润剂牌号
- ◆ 粗纱线密度 (Tex)

### 产品说明

无捻无碱直接纱，适合缠绕、织造工艺，主要用于多轴向织物等。适用于环氧树脂 (EP)；

#### 产品特点

• 力学性能和疲劳性能好

#### 技术指标

浸润剂类型	线密度 [tex(g/km)]	纤维直径 (μm)	含水率 (%)	可燃物含量 (%)	抗拉强度(N/Tex)	
—	ISO1889	ISO1888	ISO3344	ISO1887	ISO3341	
硅烷型	公称值 ±5%	公称值 ±1	≤0.10	公称值 ±0.20	<1200tex	≥0.4N/Tex
					≥1200tex	≥0.4N/Tex

### 规格参数

产品牌号	可选玻璃类型	纤维直径[μm]	线密度[tex(g/km)]	可燃物含量 (%)
468G-300	ECT/TM	14	300	0.60
468G-600		14	600	0.55
468G-900		17	900	0.55
468G-1200		16	1200	0.55
468G-2400		17	2400	0.55

### 包装方式

每个纱团用热收缩膜或拉伸膜进行包装，然后放入托盘或纸箱，每个托盘可放入48个或64个纱团。

卷重 (kg)	纱卷公称尺寸 (mm)			卷装量 (团)	托盘尺寸[mm] 长*宽*高	每托重量 (kg)
	外径	内径	高度			
15~18	280	152/162	260	48	1120*1120*940	720~864
				64	1120*1120*1200	960~1152

### 存储

• 请将玻璃纤维产品存放于干燥和凉爽的环境中，如若不用，请勿打开包装物，以免受潮。

备注：如果有特殊要求，请与我们联系。